

# SUPERLIQUIGUM PEDONABILE

GUAINA IMPERMEABILIZZANTE PEDONABILE

cod. A718000

## DESCRIZIONE

SUPERLIQUIGUM PEDONABILE è una guaina impermeabilizzante pedonabile adatta per l'impiego all'esterno. Le resine stiroil-acriliche di cui il prodotto è composto conferiscono alla pellicola un'elevata elasticità per resistere anche a forti dilatazioni del supporto. Il prodotto contiene speciali microgranuli in gomma che rendono la superficie antiscivolo e fonoassorbente. SUPERLIQUIGUM PEDONABILE è indicato per la protezione di coperture pedonabili in cemento, cemento fibrato, e per la verniciatura di guaine bituminose.

## INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile all'esterno su supporti pedonabili in cemento.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Natura del legante: copolimeri stiroil-acrilici in emulsione acquosa.

Contiene granuli di gomma (25% sul secco)

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1.00 ±0.05 kg/l.

Essiccazione (a 25°C e 65% U.R.): superficiale in 24 ore, in profondità varia secondo lo spessore applicato; è sovraverniciabile dopo almeno 24 ore.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Su supporti a base di cemento o cemento fibrato prevedere un'accurata valutazione del grado di compattezza del materiale.

Nel caso la superficie risulti leggermente friabile prevedere: all'interno il consolidamento con

il fissativo PRONTOFIX (fissativo micronizzato pronto uso) o il fissativo IDEALFIX acrilico opportunamente diluito.

All'esterno con fissativo a solvente ISOLPLAST R210 (Le diluizioni dell'isolante e la quantità da applicare sono in funzione dell'assorbimento del supporto e vanno determinati con prove preliminari).

In presenza di muffe o muschio trattare prima la superficie con idoneo detergente tipo COMBAT 333 (\*).

Applicare successivamente SUPERLIQUIGUM PEDONABILE, su superfici ben asciutte e prive di polvere, seguendo le indicazioni riportate nella scheda tecnica.

(\*) COMBAT 333 è un prodotto del Colorificio S.Marco S.p.A.

## INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Il prodotto può essere applicato con pennello, rullo, spruzzo, o airless.

Per applicazioni con pennello o rullo non diluire, per applicazioni a spruzzo diluire con il 15% di acqua.

Per applicazioni con airless la diluizione varia in rapporto al tipo di ugello ed alla pressione di esercizio.

Il prodotto va applicato in almeno 2-3 strati; tra uno strato e l'altro attendere per circa 24 ore.

Non applicare con umidità relativa dell'ambiente >80% ed umidità del supporto >10%, e con temperature ambientali e/o del supporto inferiori a +5°C o superiori a +35°C.

Evitare le applicazioni sotto l'azione diretta del sole.

Dopo l'applicazione le superfici all'esterno devono essere protette da pioggia ed umidità fino a completa essiccazione del prodotto che normalmente (a 20°C) avviene dopo circa 48 ore.

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

La resa indicativa varia da 0,8 a 1 mq/litro a lavoro finito (La resa si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico)

## TINTEGGIATURA

Il prodotto è disponibile nei colori grigio e rosso ossido.

## MAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: +30°C

Temperatura minima di conservazione: +5°C

Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

## INDICAZIONI DI SICUREZZA

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)

Cat. A/i: pitture monocomponenti ad alte prestazioni (base Acqua): 140 g/l (2007) / 140 g/l (2010)

Il prodotto contiene max: 100 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## VOCE DI CAPITOLATO

Guaina impermeabilizzante.

Applicazioni, su supporti in cemento o fibrocemento già predisposti, di guaina impermeabilizzante pedonabile SUPERLIQUIGUM PEDONABILE, a base di resine acriliche ad elevata elasticità, nelle quantità previste.

Fornitura e posa in opera del materiale EURO ..... al mq.

*Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell'Assistenza tecnica 800853048.*